

БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ 1К

РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



15-18 с



1.3 - 1.4 мм
1.8 - 2.2 bar



2-4
слоя



10 мин / 80°C
20 мин / 20°C



10-20 мин
при 20°C



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для полной или частичной окраски поверхности кузова автомобиля, а также других деталей из металла или пластика
- В качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия, в комплексе с прозрачным акриловым лаком

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкий расход
 - Превосходная укрывистость
 - Легкость нанесения и переходов
- Быстрое высыхание
 - Широкая цветовая палитра оттенков
 - Высококачественные пигменты и нано-компоненты

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловые грунты MEGAMIX	Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой: предварительно: P320–P360 отделочно: P400–P500 или серым абразивным полотном Альтернативно, можно шлифовать вручную мокрым по мокрому: предварительно: P600
Существующая отделка OEM	Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой P400–P500 или серым абразивным полотном. Старательно обезжирить поверхность.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

Перед каждым разбавлением эмаль обязательно тщательно перемешать в банке. После вскрытия заводской упаковки рекомендовано хранить эмаль в таре с коэффициентом заполнения не менее 70%. После разбавления эмали до рабочей вязкости перед нанесением рекомендуется фильтрация.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется наносить базовую эмаль MEGAZET при температуре выше 18°C и влажности не выше 75%	
Сопло	1,3–1,4 мм
Давление	1,8–2,2 бар
Расстояние до поверхности	15–20 см

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

	Эффектные цвета (металлики, перламутровые)	Цвета типа солид (неэффектные)
Разбавление (по весу)	до 70% разбавителем MEGAZET для базовой эмали, металликков и акриловых систем	
Рабочая вязкость	при 20°C по вискозиметру ВЗ-4: 15–18 с	
Нанесение	Нанести контрольный слой (для проверки подготовки поверхности) 30% полного слоя. Наносить отдельные слои последовательно: 2-3 слоя (белые, черные, металлики) 3-4 слоя (красные, синие, зеленые, желтые, эффектныес перламутрами) Межслойная выдержка: 10-15 минут Нанесение отдельного опыльного слоя: расстояние от поверхности, как при кроющем слое	2-3 слоя (белые, черные, солиды темных оттенков) Межслойная выдержка: 20 минут (белые, черные, красные базовые эмали) 10-15 минут (остальные цвета) Нанесение отдельного опыльного слоя: расстояние от поверхности, как при кроющем слое
Сушка слоев перед нанесением лака	20 минут (при 20°C) 10 минут (при 80°C)	
Толщина покрытия	17–23 мкм	20–25 мкм

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания базовых эмалей зависит от температуры и влажности воздуха. Большая влажность воздуха и более низкая температура увеличивают время высыхания. Применение направленного потока воздуха или повышенной температуры сокращает время высыхания.