

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 1К НОТАКRYL РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



1.4–1.6 мм
1.8–2.6 bar



1–2
слоя



3–4 часа
при 20°C



5–10 мин
при 20°C



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий
- Подходит в качестве финишного покрытия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкость нанесения
- Превосходная укрывистость
- Быстрое высыхание
- Декоративный эффект
- Долговечность
- Обладает высокими защитными свойствами, что позволяет предотвратить коррозию и воздействие внешней среды. Ее текстура скрывает небольшие дефекты поверхности придавая аккуратный и ухоженный вид.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловые грунты HOTZ / MEGAMIX	Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой: предварительно: P320-P360 отделочно: P400-P500 или серым абразивным полотном Альтернативно — можно шлифовать вручную мокрым по мокрому: предварительно: P600 отделочно: P800 Обезжирить поверхность.
Существующая отделка OEM	Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой P400-P500 или серым абразивным полотном Старательно обезжирить поверхность.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Разбавитель универсальный HOTZ	До 5%
Перед каждым разбавлением эмаль обязательно тщательно перемешать в банке! После вскрытия заводской упаковки рекомендовано хранить эмаль в таре с коэффициентом заполнения не менее 70%. После разбавления эмали до рабочей вязкости перед нанесением рекомендуется фильтрация.	

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение	Наносить отдельные слои (1–2) Расстояние нанесения: 20–30 см Межслойная выдержка: 5–10 минут
Сушка	«на отлип»: 10–20 минут (при 20(±2)°C) полное высыхание: 3–4 часа
Толщина покрытия	25–40 мкм
Расход	60–100 гр/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1К эмалей зависит от температуры и влажности воздуха. Большая влажность воздуха и более низкая температура увеличивают время высыхания. Применение направленного потока воздуха или повышенной температуры сокращает время высыхания.