

АКРИЛОВАЯ ЭМАЛЬ 2К 2:1

НОТАКRYL

РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



17–22 с



1.4–1.6 мм
1.8–2.6 bar



2–3
слоя



30 мин / 60°C
16 ч / 20°C



10 мин
при 20°C



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских и ремонтных покрытий
- Подходит в качестве финишного покрытия

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Превосходная укрывистость
- Высокая прочность покрытия
- Легкость нанесения и переходов
- Устойчивость к воздействию внешних условий
- Отличный розлив и растекаемость

ОСНОВАНИЕ

Акриловые грунты HOTZ/MEGAMIX

Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой:
предварительно: P320–P360
отделочно: P400–P500 или серым абразивным полотном

Альтернативно – можно шлифовать вручную мокрым по мокрому:

предварительно: P600
отделочно: P800

Обезжирить поверхность.

Существующая отделка OEM

Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой P400–P500 или серым абразивным полотном.

Старательно обезжирить поверхность.

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Акриловая эмаль HOTZ 2K 2:1 HOTAKRYL	2
Отвердитель эмали акриловой HOTZ 2:1	1
Разбавитель HOTZ / MEGAMIX для базовых эмалей, металликов и акриловых систем	10%

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется наносить акриловую эмаль HOTZ при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%

Сопло	1.4–1.6 мм
Давление	1.8–2.6 бар
Расстояние до поверхности	15–20 см

НАНЕСЕНИЕ

Рабочая вязкость	Вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ-4 в зависимости от цвета: 17–22 с
Нанесение	2–3 слоя или до получения желательной степени укрывистости (межслойная выдержка: 5–10 минут)
Толщина покрытия	30–40 мкм
Жизнеспособность смеси	не менее 4 часов при 20°C
Расход	70–120 гр/м²

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

	20°C	60°C
Высыхание на отлип	2 часа	15 минут
Рабочая твердость	16 часов	30 минут
Полная твердость	5 дней	60 минут + 1 день при 20°C