

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 1К АЭРОЗОЛЬ HOTAKRYL



ХОРОШО
ВЗБОЛТАТЬ



1-2
слоя



1-2 часа / 20°C



5-10 мин
при 20°C



Система распыления содержит поворотное веерное сопло Koh-i-noor. Это гарантирует равномерное нанесение эмали, включая плавность переходов, и исключает подтеки.

Сделано в Чехии.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для выравнивания поверхности новых или восстановленных деталей кузова автомобиля перед нанесением эмали
- Точечный, локальный и полный ремонт существующих заводских и ремонтных покрытий

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Легкость нанесения
- Быстрое высыхание
- Превосходная адгезия
- Применим для большинства типов подложек: металла, заводских покрытий, отвердевших ремонтных покрытий, отшлифованных и полиэфирных шпатлевок

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Зашлифовать абразивом P180–240, удалить пыль. Обезжирить поверхность.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед нанесением встряхивайте упаковку аэрозоля в течение 2–3 минут, чтобы продукт стал однородным. После применения очистите клапан. Для этого переверните аэрозольный баллон и распыляйте приблизительно 5 секунд, пока клапан не опустеет.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение	Оптимальная температура + 20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75% Наносить отдельные слои 1–2 Межслойная выдержка: 5–10 минут Расстояние нанесения: 20–30 см
Сушка	«на отлип»: 10–20 минут (при 20°C) полное высыхание: 1–2 часа
Толщина покрытия	20–35 мкм
Расход	520 мл = 1,8 м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1К грунта зависит от температуры и влажности воздуха. Большая влажность воздуха и более низкая температура увеличивают время высыхания. Применение направленного потока воздуха или повышенной температуры сокращает время высыхания.