

БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ 1К РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



15–18 с



1.3–1.4 мм
1.8–2.2 bar



2–3
слоя



10 мин / 60°C
20 мин / 20°C



10–20 мин
при 20°C



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для полной или частичной окраски поверхности кузова автомобиля, а также других деталей из металла или пластика, в качестве первого слоя в двухслойной системе покрытия, в комплексе с прозрачным акриловым лаком

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Низкий расход
- Превосходная укрывистость
- Легкость нанесения и переходов
- Быстрое высыхание
- Широкая цветовая палитра оттенков
- Высококачественные пигменты и нано-компоненты

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Акриловые грунты HOTZ/MEGAMIX

Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой: предварительно: P320-P360
отделочно: P400-P500 или серым абразивным полотном
Альтернативно — можно шлифовать вручную мокрым по мокрому:
предварительно: P600
отделочно: P800
Обезжирить поверхность.

Существующая отделка OEM

Провести сухую машинную обработку наждачной бумагой P400-P500 или серым абразивным полотном

Старательно обезжирить поверхность.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

Перед каждым разбавлением эмаль обязательно тщательно перемешать в банке! После вскрытия заводской упаковки рекомендовано хранить эмаль в таре с коэффициентом заполнения не менее 70%. После разбавления эмали до рабочей вязкости перед нанесением рекомендуется фильтрация.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется наносить базовую эмаль HOTZ при температуре выше 18°C и влажности не выше 75%

Сопло	1.3–1.4 мм	Расход	80–120гр/м ²
Давление	1.8–2.2 бар		
Расстояние до поверхности	15–20 см		

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

	Эффектные цвета (металлики, перламутровые)	Цвета типа солид (неэффектные)
Разбавление	до 90% разбавителем HOTZ / MEGAMIX для базовой эмали, металликов и акриловых систем	
Рабочая вязкость	при 20°C по вискозиметру ВЗ-4: 15–18 с	
Нанесение	Нанести контрольный слой (для проверки подготовки поверхности) 30% полного слоя. Наносить отдельные слои последовательно: 2-3 слоя (белые, черные, металлики) 3-4 слоя (красные, синие, зеленые, желтые, эффектныес перламутрами) Межслойная выдержка: 10-15 минут Нанесение отдельного опыльного слоя: расстояние от поверхности, как при кроющем слое	2-3 слоя (белые, черные, солиды темных оттенков) Межслойная выдержка: 20 минут (белые, черные, красные базовые эмали) 10-15 минут (остальные цвета) Нанесение отдельного опыльного слоя: расстояние от поверхности, как при кроющем слое
Сушка слоев перед нанесением лака	20 минут (при 20°C) 10 минут (при 60°C)	
Толщина покрытия	17–23 мкм	20–25 мкм

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания базовых эмалей зависит от температуры и влажности воздуха. Большая влажность воздуха и более низкая температура увеличивают время высыхания. Применение направленного потока воздуха или повышенной температуры сокращает время высыхания.