

# БАЗОВАЯ ЭМАЛЬ АЭРОЗОЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ



ХОРОШО  
ВЗБОЛТАТЬ



2  
слоя



15 мин / 60°C  
20 мин / 20°C



20 мин  
при 20°C



Система распыления содержит поворотное веерное сопло Koh-i-noor. Это гарантирует равномерное нанесение эмали, включая плавность переходов, и исключает подтеки.

Сделано в Чехии.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для ремонтной окраски кузова, и других деталей автомобиля, а также для декоративной окраски любых предварительно загрунтованных поверхностей

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Удобна в окрашивании небольших участков
- Оптимальное давление в баллоне для любого уровня опыта в покраске
- Быстрая естественная сушка
- Отличная адгезия и укрывистость
- Легкость нанесения и долговечное покрытие

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Акриловые грунты HOTZ /MEGAMIX | Эмаль наносится на чистую, сухую поверхность, предварительно загрунтованную и отшлифованную.<br><br>При сухом шлифовании грунта использовать наждачную бумагу P400 – P500, при мокрому – наждачную бумагу P800–P1000.<br><br>Удалить все следы продуктов шлифования обдувкой сжатым воздухом, очищенным от масла.<br><br>Обезжирить. Вытереть насухо чистой салфеткой. |
| Тип подложки                   | Очищенные и отшлифованные покрытия с акриловым грунтом и все типы заводских покрытий.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Перед использованием перевернуть баллон и энергично встряхивать в течение 2–3х минут! Оптимальная температура +20°C. Минимальная температура +10°C& Относительная влажность, не более 75%. После применения очистите клапан. Для этого переверните аэрозольный баллон и распыляйте приблизительно 5 секунд, пока клапан не опустеет.

## НАНЕСЕНИЕ

|                       |                                                                                                                                       |          |                                  |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| Нанесение             | Наносить отдельные слои до получения желаемой степени укрывистости. Расстояние нанесения – 20–30 см. Межслойная выдержка – 5–10 минут |          |                                  |
| Количество слоев      | 2–4 слоя «мокрый по мокрому»                                                                                                          |          |                                  |
| Выдержка между слоями | 20 минут<br>(белые, черные, красные цвета)                                                                                            |          | 10-15 минут<br>(остальные цвета) |
| Сушка                 | Режим сушки                                                                                                                           | 20(±2)°C | 60(±2)°C                         |
|                       | Монтажная прочность                                                                                                                   | 20 мин   | 15 минут                         |
| Толщина покрытия      | 17–25 мкм (2 слоя)                                                                                                                    |          |                                  |
| Расход                | 520 мл = 2,2 м²                                                                                                                       |          |                                  |

## ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1К эмалей зависит от температуры и влажности воздуха. Большая влажность воздуха и более низкая температура увеличивают время высыхания. Применение направленного потока воздуха или повышенной температуры сокращает время высыхания.