

ЛАК АКРИЛОВЫЙ 1К

ACRYLIC COAT



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



1.2–1.4 мм
1.8–2.2 bar



1–2
слоя



4 часа
при 20°C



5–10 мин
при 20°C



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечной, детальной или полной окраски металлических и пластиковых деталей в качестве финишного покрытия.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Готов к нанесению
- Быстрое высыхание
- Превосходный блеск
- Защита от УФ-излучения
- Легкость нанесения

ОСНОВАНИЕ

Высушенная матовая поверхность. При необходимости слегка матировать.
Лак совместим с большинством базовых эмалей доступных на рынке.

ПОДГОТОВКА СМЕСИ

Готов к нанесению. Допускается добавление до 5% разбавителя.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Оптимальная температура +20°C
Минимальная температура +15°C
Относительная влажность, не более 75%

Сопло	1.2–1.4 мм
Давление	1.8–2.2 бар
Расстояние до	15–20 см

НАНЕСЕНИЕ

Разбавление	До 5%	
Нанесение	Наносить отдельные слои 1–2 Межслойная выдержка: 5–10 минут	
Сушка	«На отлип»	40 минут (при 20(±2)°C)
	Полное высыхание	не менее 4 часов (при 20(±2)°C)
	Полная твердость	5 дней (при 20(±2)°C)
Толщина покрытия	30–40 мкм	
Расход	50–80 гр/м²	

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1К лака зависит от температуры и влажности воздуха. Большая влажность воздуха и более низкая температура увеличивают время высыхания. Применение направленного потока воздуха или повышенной температуры сокращает время высыхания.