

# ЛАК АКРИЛОВЫЙ 2К TITANIUM HS 2:1 HOTAKRYL CERAMIC



ХОРОШО  
ПЕРЕМЕШАТЬ



15–19 с



1.2–1.4 мм  
1.8–2.2 бар



2  
слоя



35 мин / 60°C  
14 ч / 20°C



10 мин  
при 20°C



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечной, детальной или полной окраски металлических и пластиковых деталей в качестве финишного покрытия

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная твердость
- Нано-керамическая усиленная структура лакового слоя
- Повышенная устойчивость к царапинам Scratch Resistant
- Прекрасная растекаемость
- Быстрое высыхание
- Надежная защита от внешних условий
- Легкость нанесения и переходов
- Рекомендовано для профессионального применения

## ОСНОВАНИЕ

Базовые слои HOTZ / MEGAMIX / MEGAZET. Высушенная поверхность. Лак совместим с большинством базовых эмалей доступных на рынке

## ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

|                                                                                    |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Лак акриловый HOTZ TITANIUM HS 2K 2:1<br>HOTAARYL CERAMIC                          | 2      |
| Отвердитель лака HOTZ 2K                                                           | 1      |
| Разбавитель HOTZ / MEGAMIX<br>для базовых эмалей, металликов<br>и акриловых систем | до 10% |

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

|                                                                                             |  |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------|
| Рекомендуется наносить акриловый лак HOTZ при температуре выше 16°C и влажности не выше 75% |  |             |
| Сопло                                                                                       |  | 1.2–1.4 мм  |
| Давление                                                                                    |  | 1.8–2.2 бар |
| Расстояние до поверхности                                                                   |  | 15–20 см    |

## НАНЕСЕНИЕ

|                        |                                                                                                         |  |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Рабочая вязкость       | Вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ-4 15–19 с (обязательный контроль вязкости до введения разбавителя) |  |
| Нанесение              | 2 слоя<br>(межслойная выдержка: 10 минут)                                                               |  |
| Толщина покрытия       | 30–40 мкм                                                                                               |  |
| Жизнеспособность смеси | не менее 4 часов при 20°C                                                                               |  |
| Расход                 | 40–60 гр/м²                                                                                             |  |

## ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

|                    | 20°C     | 60°C                      |
|--------------------|----------|---------------------------|
| Высыхание на отлип | 4 часа   | 15 минут                  |
| Рабочая твердость  | 14 часов | 35 минут                  |
| Полная твердость   | 5 дней   | 60 минут +1 день при 20°C |