

ЛАК АКРИЛОВЫЙ 2К X-PRESS 2:1 HOTAKRYL CERAMIC



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



18–22 с



1.3–1.6 мм
2.0–4.0 bar



1–2
слоя



10 ч / 20°C
25 мин / 60°C



10 мин
при 20°C



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечной, детальной или полной окраски металлических и пластиковых деталей в качестве финишного покрытия, обеспечивающего высокую скорость высыхания, глянцевый блеск и стойкость к атмосферным и механическим воздействиям
- Подходит для широкого спектра работ, включая оперативное восстановление покрытия в условиях ограниченного времени

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная скорость высыхания
- Нано-керамическая усиленная структура лакового слоя
- Повышенная устойчивость к царапинам Scratch Resistant
- Прекрасная растекаемость
- Отличная защита от УФ-излучения
- Легкость нанесения и переходов
- Рекомендовано для профессионального применения

ОСНОВАНИЕ

Базовые слои HOTZ / MEGAMIX / MEGAZET. Высушенная поверхность. Лак совместим с большинством базовых эмалей доступных на рынке

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Лак акриловый HOTZ X-PRESS 2K 2:1 /HOTAKRYL CERAMIC	2
Отвердитель лака HOTZ 2K	1
Разбавитель HOTZ / MEGAMIX для базовых эмалей, металликов и акриловых систем	до 10%

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется наносить акриловый лак HOTZ при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%

Сопло	1.3–1.6 мм
Давление	2.0–4.0 бар
Расстояние до поверхности	15–20 см

НАНЕСЕНИЕ

Рабочая вязкость	Вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ-4 18–22 с (обязательный контроль вязкости до введения разбавителя)
Нанесение	2 слоя (межслойная выдержка: 10 минут)
Толщина покрытия	30–40 мкм
Жизнеспособность смеси	90–120 минут при 20°C
Расход	40–60 гр/м²

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

	20°C	60°C
Высыхание на отлип	2,5 часа	10 минут
Рабочая твердость	10 часов	25 минут
Полная твердость	3 дня	35 минут +1 день при 20°C