

АКРИЛОВЫЙ ГРУНТ 1К



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАТЬ



1.6 - 2.0 мм
2.0 - 4.0 bar



1-3
слоя



2-3 часа
при 20°C



5-10 мин
при 20°C



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для выравнивания поверхности новых или восстановленных деталей кузова автомобиля перед нанесением лакокрасочного покрытия
- Подходит для большинства типов подложек: металла, пластика, заводских покрытий, отвержденных ремонтных покрытий, отшлифованных полиэфирных шпатлевок. Предназначен для дальнейшего перекрытия эмалями
- Используется как основа для всех типов финишных покрытий
- Подходит для точечного, локального и полного ремонта существующих заводских ремонтных покрытий

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Лёгкость применения
 - Быстрое высыхание
 - Превосходная адгезия
- Быстрый и качественный ремонт
 - Не требует добавления отвердителя!

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Зашлифовать абразивом P180-240, удалить пыль. Обезжирить поверхность.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Тщательно перемешать!

Рекомендуется наносить акриловый грунт 1К MEGAMIX при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%. Не требует добавления отвердителя!

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +16°C Относительная влажность, не более 75% Наносить отдельные слои 1-2 Межслойная выдержка – 5-10 минут Расстояние нанесения – 20-35 см Сопло: 1.6-2.0 мм Давление: 2-3 бар Расстояние до поверхности: 15-20 см
Сушка	«на отлип» – 10-20 минут (при 20°C) полное высыхание – 2-3 часа
Толщина покрытия	40 мкм (2 слоя)
Расход	100–120гр/м²

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1К грунта зависит от температуры и влажности воздуха. Большая влажность воздуха и более низкая температура увеличивают время высыхания.

Применение направленного потока воздуха или повышенной температуры сокращает время высыхания.