

АКРИЛОВЫЙ ЛАК 1К АЭРОЗОЛЬ

AKRYLIC COAT



ХОРОШО
ВЗБОЛТАТЬ



1-2
слоя



3-4 часа / 20°C



5-10 мин
при 20°C



Система распыления содержит поворотное веерное сопло Koh-i-noor. Это гарантирует равномерное нанесение эмали, включая плавность переходов, и исключает подтеки.

Сделано в Чехии.

520ml

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечной, детальной или полной окраски металлических и пластиковых деталей в качестве финишного покрытия



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Быстрое высыхание
- Превосходный блеск и адгезия
- Экономичный расход
- Равномерный и экономичный распыл
- Защита от УФ-излучения
- Готов к нанесению без дополнительных компонентов

ОСНОВАНИЕ

Лак совместим с большинством базовых эмалей доступных на рынке. Наносится на высушенную матовую поверхность. Внимание! При нанесении на старый лак/ЛКМ поверхность необходимо матировать и обезжирить

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

ВНИМАНИЕ! Перед нанесением встряхивайте аэрозольный баллон в течение приблизительно 2 мин, чтобы продукт стал однородным. После применения очистите клапан. Для этого переверните аэрозольный баллон и распыляйте приблизительно 5 секунд, пока клапан не опустеет.

НАНЕСЕНИЕ

Нанесение	Оптимальная температура +20°C Минимальная температура +15°C Относительная влажность, не более 75% Наносить отдельные слои 1–2 Межслойная выдержка: 5–10 минут	
Сушка	«На отлип»	40 минут (при 20(±2)°C)
	Полное высыхание	3–4 часа (при 20(±2)°C)
	Полная твердость	5 дней (при 20(±2)°C)
Толщина покрытия	20–35 мкм	
Расход	520 мл = 2,2 м²	

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Время высыхания 1К лака зависит от температуры и влажности воздуха. Большая влажность воздуха и более низкая температура увеличивают время высыхания. Применение направленного потока воздуха или повышенной температуры сокращает время высыхания.