

ЛАК АКРИЛОВЫЙ 2К TITANIUM HS 2:1 HOTAKRYL CERAMIC



ХОРОШО
ПЕРЕМЕШАЕТ



15–19 с



1.2–1.4 мм
1.8–2.2 bar



2
слоя



35 мин / 60°C
14 ч / 20°C



10 мин
при 20°C

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Для точечной, детальной или полной окраски металлических и пластиковых деталей в качестве финишного покрытия



КОМПЛЕКТ
1.5L / 7.5L

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Максимальная твердость	• Быстрое высыхание
• Нано-керамическая усиленная структура лакового слоя	• Надежная защита от внешних условий
• Повышенная устойчивость к царапинам Scratch Resistant	• Легкость нанесения и переходов
• Прекрасная растекаемость	• Рекомендовано для профессионального применения

ОСНОВАНИЕ

Базовые слои HOTZ / MEGAMIX / MEGAZET. Высушенная поверхность. Лак совместим с большинством базовых эмалей доступных на рынке

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

Лак акриловый HOTZ TITANIUM HS 2K 2:1 HOTAkRYL CERAMIC	2
Отвердитель лака HOTZ 2K	1
Разбавитель HOTZ / MEGAMIX для базовых эмалей, металликов и акриловых систем	до 10%

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется наносить акриловый лак HOTZ при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%

Сопло	1.2–1.4 мм
Давление	1.8–2.2 бар
Расстояние до поверхности	15–20 см

НАНЕСЕНИЕ

Рабочая вязкость	Вязкость при 20°C по вискозиметру ВЗ-4 15–19 с (обязательный контроль вязкости до введения разбавителя)
Нанесение	2 слоя (межслойная выдержка: 10 минут)
Толщина покрытия	30–40 мкм
Жизнеспособность смеси	не менее 4 часов при 20°C
Расход	40–60 гр/м²

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

	20°C	60°C
Высыхание на отлип	4 часа	15 минут
Рабочая твердость	14 часов	35 минут
Полная твердость	5 дней	60 минут +1 день при 20°C