

# ПРАЙМЕР ДЛЯ ПЛАСТИКА 1К

## АЭРОЗОЛЬ

### АДГЕЗИОННЫЙ ГРУНТ

### ACRYLIC PRIMER



ХОРОШО  
ВЗБОЛТАТЬ



1-2  
слоя



30 мин / 20°C



10 мин  
при 20°C



Система распыления содержит поворотное веерное сопло Koh-i-noor. Это гарантирует равномерное нанесение эмали, включая плавность переходов, и исключает подтеки.

Сделано в Чехии.

# 520ml

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Подходит для всех видов точечного, локального и полного ремонта пластиковых изделий и элементов



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

---

- Обеспечивает первоклассную адгезию последующих слоев ЛКМ к пластику
- Настоятельно рекомендуется матировать поверхность пластиковых изделий перед покрытием праймером для улучшения адгезии последующих слоев
- Прекрасные розлив и растекаемость
- Профессиональное нанесение без использования специального оборудования

## ТИП ПОДЛОЖКИ

---

Пластиковые детали кузова автомобиля и другие пластиковые изделия

## ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

---

Зашлифовать абразивом Р320-400, удалить пыль. Обезжирить поверхность.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

---

Рекомендуется наносить HOTZ/MEGAMIX праймер для пластика/адгезионный грунт при температуре выше 16°C и влажности не выше 75%. Перед использованием перевернуть баллон и энергично встряхивать в течение примерно 2–3х минут. После применения очистите клапан. Для этого переверните аэрозольный баллон и распыляйте приблизительно 5 секунд, пока клапан не опустеет.

## НАНЕСЕНИЕ

---

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Количество слоев    | 1–2 слоя                                                        |
| Нанесение           | Межслойная выдержка: 10 минут<br>Расстояние нанесения: 20–30 см |
| Толщина покрытия    | 2–4 мкм (1–2 слоя)                                              |
| Расход              | 520 мл = 2,2 м²                                                 |
| Монтажная прочность | Сушка 30 минут при 20°C                                         |